

HS Ультростойкий лак D330

Описание



Двухкомпонентный акриловый лак с высоким сухим остатком, отличается высочайшим уровнем химстойкости, устойчив к царапинам (Scratch Resistant), УФ-излучению (UV Resistant), а также физико-механическим воздействиям. Применяется для локального ремонта, а также отлично подходит для полной окраски автомобиля. Время поглощения пыли - порядка 10 минут.

Фасовка: 1 л, 5 л

Компоненты				
	Лак	HS Ультростойкий лак D330		
	Отвердитель	HS Отвердитель D220, HS Отвердитель медленный D221		
Подложки				
	Водные и сольвентные базовые эмали. Старое отшлифованное ЛКП, обработанное абразивом P600-P800 (сухое шлифование).			
Пропорции смешивания				
	Материал	Объём, мл	Масса, г	
	HS Ультростойкий лак D330	100	100	
	HS Отвердитель D220/D221	50	50	
	Разбавитель D120 / D121	0-20	0-20	
Рекомендуемые условия нанесения				
	Влажность	не более 75%		
	Температура	от +15 до +30 °C		
Особенности применения				
	Температурный режим применения, °C	Локальный ремонт	Полный ремонт	
		Отвердитель	Отвердитель	Разбавитель
	<25	D220	D220	D120
	>25	D221	D221	D121
Время жизни				
	4 часа при 20 °C			

HS Ультростойкий лак D330

Вязкость готовой смеси		
	16-18 секунд по ВЗ-4 при 20 °C	
Процесс нанесения		
		Размер дюзы, мм
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5
	Количество слоёв	1,5-2
	Рекомендуемая толщина, мкм	50-60
	*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета	
Межслойная выдержка		
	15 минут при 20 °C	
	Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C	
	Перекраска после цикла сушки может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.	
Время сушки		
	20 °C	12 часов
	60 °C	10 минут
	Инфракрасная сушка (короткие волны)	10 минут
Очистка оборудования		
	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.	
Хранение		
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев.	
VOC		
	EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 490 g/l (VOC limit 840 g/l)	