

5600 Accelero Air-Dry Clear — лак 2K воздушной сушки

GENERAL — GPC Coatings, Ливан

Описание

Асселеро 5600 — стойкий к царапинам лак воздушной сушки с финишными свойствами премиального уровня. Рекомендуются для высокопроизводительных кузовных цехов, где важны эффективность, использование площадей и снижение затрат без потери качества. Через 1 час при температуре нанесения его можно выравнивать и полировать. Используется с теми же HS-отвердителями (H500, H600, H700), что и другие премиальные лаки General.

Подходящие основы

- База General GenRock.
- База General Gen2O.

Нанесение

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5600                 | 100 %                                                         |
| Отвердитель HS, 50 % | H500 быстрый, H600 нормальный (рекомендуется), H700 медленный |
| Разбавитель, 10–15 % | S711 (рекомендуется)                                          |

- 17–19 с (DIN 4 мм, 20 °C). Жизнеспособность 60 мин при 20 °C.
- HVLP 1,2–1,3 мм, давление на входе 2,0–2,2 бар.
- 1 средний + 1 полный слой, 3–5 мин между слоями, 35–45 мкм.

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| От пыли              | 15 мин при 25 °C · 25 мин при 20 °C       |
| На отлип             | 20 мин при 25 °C · 45 мин при 20 °C       |
| Шлифовка и полировка | через 60 мин при 25 °C · 90 мин при 20 °C |

- Важно: ниже 15 °C не сушить на воздухе — вместо этого 5–10 мин при 60 °C (температура детали).
- Low bake: 5 мин при 60 °C.
- ИК: 5–7 мин в зависимости от цвета, температура детали 80–100 °C; деталь не ближе 80 см от излучателя.
- Используйте подходящие средства защиты.

Характеристики

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ЛОС (2004/42/ЕС)    | ИВ (е) (840) 465 — предел ЕС 840 г/л, содержание в готовом виде не более 465 г/л |
| Удельный вес        | 0,994 кг/см³ (так в оригинале)                                                   |
| Температура вспышки | 25 °C (77 °F)                                                                    |

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Сухой остаток        | около 48 % по массе в готовом виде                  |
| Расход               | 7–8 м <sup>2</sup> /л при 35–45 мкм (теоретический) |
| Паспорт безопасности | см. паспорт безопасности (SDS) производителя        |

## Ограничение ответственности

Пользователь несёт полную ответственность за последствия неправильного применения продукции (оговорка производителя).

---

Перевод с английского выполнен ООО «Абразив Эксперт» для удобства покупателей. При расхождениях действует оригинал производителя: [https://www.generalrefinish.com/wp-content/uploads/GP/tdsmsds/lb/clears/tds/5600\\_lb.pdf](https://www.generalrefinish.com/wp-content/uploads/GP/tdsmsds/lb/clears/tds/5600_lb.pdf)