

599 Metallite Aluminum — алюминиевый тонер базы (эффект «хром»)

GENERAL — GPC Coatings, Ливан

Описание

599 Metallite Aluminum — тонер для смешивания базы, дающий эффект, похожий на хром; в основном для заводских «серебряных» цветов дисков и некоторых новых ярких металликов. 599 обязательно перекрывается лаком General. При самостоятельном применении (для самого яркого алюминиевого цвета) — по этому описанию; при использовании как тонера в рецептуре базы — по TDS серии GenRock 700.

Подходящие поверхности

- Поверхности, только что окрашенные Mix 683 GenRock 2K.
- Подготовка: Metallite Aluminum наносится на свежевысушенный и отшлифованный слой Mix 683 GenRock 2K. Нанесение и сушка подслоя — по TDS GenRock 2K (серия 600). После остывания подслоя слегка шлифуется пэдом Trizact P2000 или P3000.

Нанесение

- Смешать со 125 % разбавителя General.
- Рабочая вязкость 14 с (DIN 4, 20 °C).
- HVLP 1,3–1,4 мм, давление на входе 2,0–2,5 бар.
- 3–4 тонких одинарных слоя.
- 5–10 минут между слоями при 20 °C; 20 минут при 20 °C перед нанесением лака.
- Важно: GR599 нельзя ставить на микс-машину.
- Используйте подходящие средства защиты.

Характеристики

Температура вспышки	24 °C
Сухой остаток	23,7 %
ЛОС	727 г/л
Паспорт безопасности	см. паспорт безопасности (SDS) производителя

Ограничение ответственности

Пользователь несёт полную ответственность за последствия неправильного применения продукции (оговорка производителя).

Перевод с английского выполнен ООО «Абразив Эксперт» для удобства покупателей. При расхождениях действует оригинал производителя: https://www.generalrefinish.com/wp-content/uploads/GP/tdsmsds/lb/genrock%20basecoat/tds/599_lb.pdf