

6000HS — лак 2K HS

GENERAL — GPC Coatings, Ливан

Описание

Двухслойная система лака с высоким сухим остатком: отличная адгезия к базам на водной и сольвентной основе, очень прост в нанесении. Очень устойчив на вертикальных поверхностях; в течение 24 часов перекрывается без промежуточной шлифовки.

Подходящие основы

- База GenRock.
- База Gen2O.

Нанесение

6000HS	100 %
Отвердитель, 50 %	H500 быстрый, H600 нормальный, H700 медленный, H750 очень медленный, H760 специальный
Разбавитель, 5–10 %	S719 быстрый, S711 нормальный, S721 медленный

- 16–18 с (DIN 4 мм, 20 °C). Жизнеспособность 5 ч при 20 °C.
- HVLP 1,3–1,5 мм (2 прохода), давление на входе 2,0–2,5 бар.
- 2 обычных слоя, 50–60 мкм.
- Сушка 20 мин при 60 °C (температура детали).

От пыли	20 мин при 20 °C · 5 мин при 60 °C
На отлип	45 мин · 10 мин
Можно брать в руки	3 ч · 30 мин
Можно полировать	7 ч · 2 ч

- Значения получены с отвердителем H500.
- ИК коротковолновый — 8 мин; деталь не ближе 80 см от излучателя.
- Используйте подходящие средства защиты.

Характеристики

ЛОС (2004/42/ЕС)	IIВ (е) (840) 516 — предел ЕС 840 г/л, содержание в готовом виде не более 516 г/л
Удельный вес	0,985 кг/см³ (так в оригинале)
Температура вспышки	25 °C (77 °F)
Сухой остаток	52,6 % по массе

Расход	8–9 м²/л при 50 мкм (теоретический)
Паспорт безопасности	см. паспорт безопасности (SDS) производителя

Ограничение ответственности

Пользователь несёт полную ответственность за последствия неправильного применения продукции (оговорка производителя).

Перевод с английского выполнен ООО «Абразив Эксперт» для удобства покупателей. При расхождениях действует оригинал производителя: https://www.generalrefinish.com/wp-content/uploads/GP/tdsmsds/lb/clears/tds/6000HS_lb.pdf