

7200 L.E. Clear — лак 2K UHS (VOC)

GENERAL — GPC Coatings, Ливан

Описание

Соответствующий нормам VOC лак 2K UHS: хорошо держится на вертикали, отлично растекается и даёт высокий глянец. Экономит время и материал за счёт нанесения «0,5 + 1 слой»: меньше проходов — заметная экономия материала и времени.

Подходящие основы

- База General GenRock.
- База General Gen2O.

Нанесение

7200	100 %
Отвердитель UHS, 50 %	H820 быстрый, H900 нормальный, H920 медленный, H960 очень медленный, H999 специальный
Разбавитель, 0–5 %	S719 быстрый, S711 нормальный, S721 медленный, S2050 очень медленный (в таблице оригинала указан дважды)

- 18–20 с (DIN 4 мм, 20 °C). Жизнеспособность 90 мин при 20 °C.
- HVLP 1,3–1,4 мм, давление на входе 2,0–2,5 бар.
- 1 лёгкий слой + 1 полный, 50–60 мкм.
- 5–10 мин при 20 °C перед низкотемпературной сушкой.
- Сушка 35 мин при 60 °C (температура детали).
- ИК средневолновый 10–15 мин; деталь не ближе 80 см от излучателя.
- Используйте подходящие средства защиты.

Подбор отвердителя по температуре (до шлифовки: при 20 °C — нет данных, 60 °C, ИК)

Полная окраска	15–20 °C — H920; 20–25 °C — H960; 25–30 °C — H960; выше 30 °C — H999; 35 мин при 60 °C, 20 мин ИК
Вертикальные поверхности	H820 / H920 / H960 / H999; 35 мин при 60 °C, 20 мин ИК
Быстрый ремонт	H820 / H820 / H920 / H920 или H960; 35 мин при 60 °C, 20 мин ИК
Мягкий пластик, 30 % пластификатора 810	H820 / H920 / H960 / H999; 40 мин при 60 °C, ИК — нет
Твёрдый пластик, 15 % пластификатора 810	H820 / H920 / H960 / H999; 35 мин при 60 °C, ИК — нет

Характеристики

ЛОС (2004/42/ЕС)	IIВ (d) (420) 420 — не более 420 г/л в готовом виде
Температура вспышки	24 °С (74 °F)
Сухой остаток	58 % по массе в готовом к распылению виде
Расход	9–10 м²/л при 50 мкм (теоретический)
Паспорт безопасности	см. паспорт безопасности (SDS) производителя

Ограничение ответственности

Пользователь несёт полную ответственность за последствия неправильного применения продукции (оговорка производителя).

Перевод с английского выполнен ООО «Абразив Эксперт» для удобства покупателей. При расхождении действует оригинал производителя: https://www.generalrefinish.com/wp-content/uploads/GP/tdsmsds/lb/clears/tds/7200_lb.pdf