

8230 2K Plastic Additive — добавка в 2К-грунт для нанесения на пластик

GENERAL — GPC Coatings, Ливан

Описание

8230 2K Plastic — добавка, позволяющая наносить 2К-грунт прямо на пластиковые детали без предварительного 1К-промотора адгезии к пластику.

Применение

- С 2К-грунтами General.
- КРОМЕ грунта 9700 Wash Primer, 1К-продуктов и эпоксидного грунта G908.

Нанесение

- 1 : 15 — 15 % добавки 8230 на 100 % 2К-грунта (так в оригинале).
- Сопло 1,4–1,6 мм, давление на входе 2,0–2,2 бар.
- Лёгкая сухая шлифовка P400–P500.
- Перед верхним покрытием очистить поверхность обезжиривателем Genclean 8241.
- Используйте подходящие средства защиты.

Характеристики

ЛОС (2004/42/ЕС)	2004/42/IIВ (с) (540) 540 — не более 540 г/л в готовом виде
Удельный вес	1,105 кг/см³
Температура вспышки	20 (77 °F)
Сухой остаток	42,5 % по массе до разбавления
Расход	10–11 м²/л при толщине 25 мкм (теоретический)
Паспорт безопасности	см. паспорт безопасности (SDS) производителя

Примечание переводчика: значения этого раздела в оригинале полностью совпадают с TDS грунта 9700 Wash Primer. Переведено как есть; при расхождениях действует оригинал.

Ограничение ответственности

Пользователь несёт полную ответственность за последствия неправильного применения продукции (оговорка производителя).