

8340 Genflex Plastic Primer — грунт по пластику 1K

GENERAL — GPC Coatings, Ливан

Описание

8340 — однокомпонентный грунт для адгезии к пластиковым деталям. Прозрачная жидкость с небольшим количеством металлического пигмента для удобства распыления. Обеспечивает хорошую адгезию слоёв грунта и верхнего покрытия.

Подходящие поверхности

Держится на всех пластиках, кроме PE (полиэтилена).

Подготовка поверхности (необработанный пластик)

- Прогреть 60 мин при 60 °C.
- Обработать поверхность ультратонким абразивным пэддом, смоченным очистителем силикона GenClean.
- Протереть очистителем силикона GenClean.

Нанесение

- Готов к распылению.
- Сопло 1,3–1,4 мм, давление на входе 2,0–2,5 бар; HVLP 1,4–1,5 мм, не более 0,7 бар на воздушной головке.
- 1 слой, 1–2 мкм.
- 10 минут при 20 °C.
- Перекрывать «мокрым по мокрому» пластифицированным грунтом General 4462.
- Используйте подходящие средства защиты.

Характеристики

|                      |                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЛОС (2004/42/ЕС)     | 2004/42/IIВ (е) (840) 840. Предел ЕС для категории IIВ.е в готовом к применению виде — не более 840 г/л; содержание ЛОС в продукте в готовом виде — не более 840 г/л |
| Удельный вес         | 0,885 кг/см³ (так в оригинале)                                                                                                                                       |
| Температура вспышки  | 25 °C (77 °F)                                                                                                                                                        |
| Сухой остаток        | 5,5 % по массе до разбавления                                                                                                                                        |
| Расход               | 10–11 м²/л при толщине плёнки 25 мкм (теоретический)                                                                                                                 |
| Паспорт безопасности | см. паспорт безопасности (SDS) производителя                                                                                                                         |

Ограничение ответственности

Пользователь несёт полную ответственность за последствия неправильного применения продукции (оговорка производителя).

---

Перевод с английского выполнен ООО «Абразив Эксперт» для удобства покупателей. При расхождениях действует оригинал производителя: [https://www.generalrefinish.com/wp-content/uploads/GP/tdsmsds/lb/ancillaries/tds/8340\\_lb.pdf](https://www.generalrefinish.com/wp-content/uploads/GP/tdsmsds/lb/ancillaries/tds/8340_lb.pdf)