

8805 Universal Primer Black — универсальный грунт 1К, чёрный

GENERAL — GPC Coatings, Ливан

Описание

Универсальный грунт-наполнитель — однокомпонентный. Быстро сохнет, хорошо наполняет и хорошо укрывает.

Нанесение

- Пропорция 1 : 1,5 — 100 % универсального грунта + 150 % нитроразбавителя G6.
- 1–3 слоя, 5–10 минут между слоями, 20 мкм каждый слой.
- Вязкость 24 с, чашка AFNOR № 4 при 20 °С.
- Сопло 1,6–2,2 мм, давление 1,8–2,2 бар.
- Шлифуется через 20–40 минут при 20 °С при толщине 40–60 мкм. Сушку можно ускорить.
- Шлифовать всухую абразивом P320.
- Используйте подходящие средства защиты.

Характеристики

ЛОС (ЕС)	556 г/л
Удельный вес	1,25 кг/см³ (так в оригинале)
Температура вспышки	20 °С
Сухой остаток	51,6 % по массе
Паспорт безопасности	см. паспорт безопасности (SDS) производителя

Ограничение ответственности

Пользователь несёт полную ответственность за последствия неправильного применения продукции (оговорка производителя).