

9700 Wash Primer — кислотный (травящий) грунт 2K

GENERAL — GPC Coatings, Ливан

Описание

Антикоррозионный травящий грунт без хроматов. 9700 ускоряет ремонт: там, где не нужно очень высокое наполнение, 2K-грунт не требуется. Особенность 9700 — на него при необходимости можно наносить полиэфирные шпатлёвки General.

Подходящие поверхности

- Все обычные поверхности после шлифовки и обезжиривания.
- Стальной лист.
- Алюминий и лёгкие сплавы.
- Оцинкованная сталь и электрооцинкованный лист.
- Окрашенные поверхности.
- Полиэфирные шпатлёвки General.

Нанесение

- Пропорция 1 : 1 — 100 % грунта 9700 и 100 % отвердителя 9732.
- 18–20 с (DIN 4 мм, 20 °C). Жизнеспособность 5–6 дней.
- Сопло 1,4–1,6 мм, давление на входе 2,0–2,2 бар.
- 2 слоя по 20–25 мкм.
- Если нужно высокое наполнение: выдержать 9700 30 минут, удалить пыль липкой салфеткой и нанести 2K-грунт.
- Сушка 35–40 минут при 20 °C.
- Лёгкая сухая шлифовка P400–P500.
- Перед верхним покрытием очистить поверхность обезжиривателем Genclean 8241.
- Используйте подходящие средства защиты.

Характеристики

ЛОС (2004/42/ЕС)	2004/42/IIВ (с) (540) 540 — не более 540 г/л в готовом к применению виде
Удельный вес	1,105 кг/см³ (так в оригинале)
Температура вспышки	20 (77 °F) — так в оригинале
Сухой остаток	42,5 % по массе до разбавления
Расход	10–11 м²/л при толщине плёнки 25 мкм (теоретический)
Паспорт безопасности	см. паспорт безопасности (SDS) производителя

Ограничение ответственности

Пользователь несёт полную ответственность за последствия неправильного применения продукции (оговорка производителя).

Перевод с английского выполнен ООО «Абразив Эксперт» для удобства покупателей. При расхождениях действует оригинал производителя: https://www.generalrefinish.com/wp-content/uploads/GP/tdsmsds/lb/primers/tds/9700R_lb.pdf