

9900 Universal Primer Grey — универсальный грунт 1К, серый

GENERAL — GPC Coatings, Ливан

Описание

9900 Universal Primer — однокомпонентный быстросохнущий грунт-наполнитель, хорошо наполняет и легко шлифуется.

Подходящие поверхности

- Старые прочные термореактивные верхние покрытия.
- Полиэфирные шпатлёвки General.

Нанесение

- Очистка: Genclean 8241.
- 100 частей грунта + 50–150 частей разбавителя S711 или G6.
- HVLP: сопло 1,6–2,2 мм.
- 2–3 слоя, 5–10 минут между слоями.

S711 50 %	вязкость 45 с, 23 мкм за слой
S711 100 %	вязкость 18 с, 15 мкм за слой
S711 150 %	вязкость 14 с, 12 мкм за слой

- Шлифуется через 20–40 минут при 20 °C при толщине 40–60 мкм.
- Шлифовать всухую абразивом P320.
- Можно перекрывать всеми верхними покрытиями General, кроме Gen2O.
- Используйте подходящие средства защиты.

Характеристики

ЛОС (2004/42/ЕС)	700 г/л
Удельный вес	1,25 кг/см³ (так в оригинале)
Температура вспышки	20 °C (70 °F)
Сухой остаток	52,3 % по массе до разбавления
Расход	6 м²/л при толщине плёнки 20 мкм (теоретический)
Паспорт безопасности	см. паспорт безопасности (SDS) производителя

Ограничение ответственности

Пользователь несёт полную ответственность за последствия неправильного применения продукции (оговорка производителя).

Перевод с английского выполнен ООО «Абразив Эксперт» для удобства покупателей. При расхождениях действует оригинал производителя: https://www.generalrefinish.com/wp-content/uploads/GP/tdsmsds/lb/primers/tds/9900_lb.pdf