

## CC Series — тонирующая добавка в 2К-лак (CC5 Bright Maroon, CC7 Radiant Red)

GENERAL — GPC Coatings, Ливан

### Описание

CC Series — новая технология: тонирующая добавка, которая помогает добиться хорошего совпадения цвета для новых заводских (ОЕМ) цветов, если добавить её в один из 2К-лаков General.

- 2 единицы в коробке.
- Каждая единица — 100 мл.
- С гибкими крышками.

### Подходящие основы

- База General GenRock.
- База General Gen2O.

### Применение

- Тонировать готовый к распылению 2К-лак General по рецептуре цвета из GenMix.
- Все технические указания — по TDS соответствующего 2К-лака.
- Рекомендуются средства защиты.
- Хорошо перемешать продукт.
- Использовать пипетку.
- Очищать пипетку смывочным разбавителем после каждого использования.

### Пошагово: проверка цвета

Нанесите тестовые пластины, чтобы определить число слоёв для совпадения цвета:

1. Нанесите на 3 тестовые пластины грунт нужного цвета (по GenMix), выдержите или высушите.
2. Нанесите базу и выдержите.
3. Нанесите первый средний слой тонированного 2К-лака на все 3 пластины.
4. Уберите одну пластину, пометьте на обороте «1 слой», нанесите второй слой на оставшиеся 2.
5. Уберите ещё одну, пометьте «2 слоя», нанесите третий слой на последнюю.
6. Нанесите один финальный слой НЕтонированного 2К-лака на все пластины одновременно — он влияет на итоговый оттенок.
7. После высыхания сравните 3 пластины с окрашиваемым автомобилем и выберите число слоёв для лучшего совпадения.

### Пошагово: окраска переходом

1. После подготовки зоны ремонта отшлифуйте всю деталь P1000–P1500 всухую или P1500–P2000 по-мокрому — для адгезии и чтобы избежать тёмных дуг.
2. Нанесите базу на зону ремонта по техническому описанию.
3. Сделайте переход базы подходящим средством для переходов General с правильной пропорцией и техникой.
4. После выдержки удалите пыль и напыл (см. TDS).
5. Нанесите тонируемый 2К-лак с перекрытием зоны базы в числе слоёв, определённом по тестовым пластинам.
6. Тонируемый лак должен перекрывать зону базы и уходить в переход, чтобы не было дуг. Важно не покрывать тонируемым лаком всю отремонтированную деталь, особенно часть у соседней детали, — иначе оттенок станет темнее и будет отличаться от соседней детали.
7. Нанесите один слой того же лака без тонировки на всю деталь (детали), чтобы сгладить зону ремонта.
8. Между тонируемым и нетонируемым лаком — не более одной минуты выдержки, чтобы растворить напыл на противоположном краю зоны ремонта.

## **Дополнительно**

Тонируемый лак добавлен в GenMix и в онлайн-поиск цвета: рецептура с тонируемым лаком показывается отдельно и содержит продукт CLEAR (готовый к применению 2К-лак). Пример в оригинале: CLEAR 963,2 + CC5 Bright Maroon 24,1.

## **Ограничение ответственности**

Пользователь несёт полную ответственность за последствия неправильного применения продукции (оговорка производителя).

---

Перевод с английского выполнен ООО «Абразив Эксперт» для удобства покупателей. При расхождении действует оригинал производителя: [https://www.generalrefinish.com/wp-content/uploads/GP/tdsmsds/lb/ancillaries/tds/CC5\\_lb.pdf](https://www.generalrefinish.com/wp-content/uploads/GP/tdsmsds/lb/ancillaries/tds/CC5_lb.pdf)