

GenRock Basecoat — базовая эмаль (система смешивания)

GENERAL — GPC Coatings, Ливан

Описание

Полная гамма базовой эмали на основе более чем 70 базовых тонеров, включая перламутровые, иридесцентные и тонированные металлические тонеры, а также ксираллики.

GenRock Basecoat — высокопигментированная система с разбавлением 75 %, дающая полное покрытие всего за 2,5 слоя. Экономный расход готовой к распылению краски, большая укрывистость и экономия времени: обычно достаточно двух слоёв с минимальной выдержкой перед нанесением лака.

Подходящие поверхности

- Заводское покрытие в хорошем состоянии.
- Существующее термореактивное покрытие.
- Катафорезные грунты (EDP).
- Хорошо отшлифованные всухую 2К-грунты General.
- Голый металл сначала грунтуется травящим грунтом General 9700, затем 2К-грунтом-наполнителем — до нанесения базы.

Нанесение

GenRock Basecoat	100 %
Разбавитель, 75 %	S719 быстрый, S711 нормальный, S721 медленный

- 18–19 с (DIN 4 мм, 20 °C).
- HVLP 1,3–1,4 мм, давление на входе 2,0–2,5 бар.
- 5 минут между слоями. Для металликов рекомендуется проявочный (drop) слой.
- Перед лаком дождаться полного матирования.
- Важно: компоненты GR599 и GR799 нельзя ставить на микс-машину.
- Используйте подходящие средства защиты.

Характеристики

Температура вспышки	23 °C (73,4 °F)
Сухой остаток	21,2–39,0 % по массе
Удельный вес	0,94–1,16 кг/см³ (так в оригинале)
Расход	8–10 м²/л при толщине сухой плёнки 25 мкм
Паспорт безопасности	см. паспорт безопасности (SDS) производителя

Ограничение ответственности

Пользователь несёт полную ответственность за последствия неправильного применения продукции (оговорка производителя).

Перевод с английского выполнен ООО «Абразив Эксперт» для удобства покупателей. При расхождениях действует оригинал производителя: https://www.generalrefinish.com/wp-content/uploads/GP/tdsmsds/lb/genrock%20basecoat/tds/genrock%20basecoat_lb.pdf