

Разбавители General — таблица подбора по температуре

GENERAL — GPC Coatings, Ливан

Как читать таблицу

Оригинал — схема с термометром от 15° до 30°: три зоны температур, в каждой — строка для ремонта детали и строка для окраски всего автомобиля. Столбцы: укрывистые цвета (2K), двухслойные (база), бесцветный лак. Знак «≈» в оригинале означает равнозначную замену: S711 ≈ S811, S721 ≈ S821.

Подбор (укрывистые цвета / база / лак)

25–30°, деталь	S711≈S811 или S721≈S821 / S711≈S811 или S721≈S821 / S721≈S821
25–30°, весь автомобиль	S721≈S821 / S711≈S811 или S721≈S821 / S721≈S821
20–25°, деталь	S711≈S811 / S719 или S721≈S821 / S721≈S821
20–25°, весь автомобиль	S711≈S811 / S711≈S811 / S711≈S811
15–20°, деталь	S719 / S719 / S719
15–20°, весь автомобиль	S711≈S811 / S711≈S811 / S711≈S811

Примечание производителя

При температуре выше 30 °C используйте S2050.

Границы зон в оригинале показаны графически — при сомнениях смотрите оригинал.

Ограничение ответственности

Пользователь несёт полную ответственность за последствия неправильного применения продукции (оговорка производителя).

Перевод с английского выполнен ООО «Абразив Эксперт» для удобства покупателей. При расхождениях действует оригинал производителя: https://www.generalrefinish.com/wp-content/uploads/GP/tdsmsds/lb/thinners/tds/thinners_lb.pdf