

S1918 Touch up Bi-Coat — разбавитель для переходов по базе

GENERAL — GPC Coatings, Ливан

Описание

Продукт разработан, чтобы помочь маляру при окраске переходом металликов и цветов с эффектами.

Применение

Для систем базового покрытия GenRock.

Нанесение

- 100 % к готовой к распылению смеси.
- После разбавления базы 100 % S1918 нанести её техникой перехода на соседнюю, предварительно зашлифованную деталь (P2000 или Scotch Brite). Нанести 2К-лак на всю площадь.

Переход трёхслойных цветов. Оттенок зависит от цвета первого слоя, числа проходов и толщины второго слоя (перламутровой базы). Порядок:

1. Разбавить грунтовочный (первый) слой 100 % S1918 и сделать переход на исходное покрытие (после обработки Scotch Brite или P2000).
 2. Нанести перламутровую базу с перекрытием, достаточным для однородного оттенка.
 3. Нанести 2К-лак на всю зону ремонта.
- Сопло 1,4–1,6 мм, давление на входе 1,5 бар.
 - Используйте подходящие средства защиты.

Характеристики

Удельный вес	0,925 г/см³
Температура вспышки	27 °C
Паспорт безопасности	см. паспорт безопасности (SDS) производителя

Ограничение ответственности

Пользователь несёт полную ответственность за последствия неправильного применения продукции (оговорка производителя).