

S2012 Blending Thinner — разбавитель для переходов по 2K

GENERAL — GPC Coatings, Ливан

Описание

Продукт разработан, чтобы помочь маляру при окраске переходом двухкомпонентными цветами.

Применение

Для систем GenRock 2K.

Нанесение

- 500 % к готовой к распылению смеси.
- Активировать, разбавить и нанести 2K-цвет и лак средними слоями до укрывистости, без выдержки между слоями.
- Опорожнить пистолет, оставив немного активированной краски или лака; без выдержки добавить 100 % S2012, встряхнуть и нанести лёгкими или средними слоями, растворяя напыл по краям.
- Добавить ещё 200 % S2012, встряхнуть и растворить оставшийся напыл лёгкими или средними слоями.
- В конце добавить S2012 в пустой пистолет и нанести на остальную матированную зону.
- При локальном ремонте начинать и заканчивать при 1,5 бар.
- При обычном переходе держать 2 бар и снизить до 1,5 бар при нанесении S2012.
- Всё нанесение — в пределах зашлифованной (матированной) зоны.
- Используйте подходящие средства защиты.

Характеристики

Удельный вес	0,88778 кг/см ³ (так в оригинале)
Температура вспышки	14 °C
Паспорт безопасности	см. паспорт безопасности (SDS) производителя

Ограничение ответственности

Пользователь несёт полную ответственность за последствия неправильного применения продукции (оговорка производителя).