Техническая карта
GRAVIT 630
Полиуретановая уплотняющая масса

СВОЙСТВА	
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ – ГЕРМЕТИК GRAVIT 630 – это однокомпонентный полиуретановый продукт, затвердевающий в результате реакции с влагой, содержащейся в воздухе. Применяется для герметизации стыков листового металла, сварных и термосварных швов. Обладает также адгезионными, звукоизоляционными и вибропоглощающими свойствами. Создает прочное и гибкое покрытие, не дает усадки и не трескается. Полиуретановый клей - герметик GRAVIT 630 обладает очень хорошей адгезией как к необработанному, так и к лакированному листовому металлу, а также стеклу, бетону, дереву и керамике. Его можно покрывать любыми акриловыми грунтами и лаками. Устойчив к воздействию воды и погодных факторов.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
GRAVIT 630 рекомендуется для герметизации сварных или термосварных соединений металлических элементов, канализационных труб, ламп фонарей, крыши, окон и других элементов кузова автомобиля. Он одновременно склеивает и герметизирует. Может использоваться в качестве звукоизоляционного и вибропоглощающего покрытия.	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
Очистить от ржавчины. Поверхность перед нанесением должна быть чистой, сухой и обезжиренной.	
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ	
Отвинтить головку аппликатора. Пробить алюминиевую пломбу. Подрезать конец аппликатора так, чтобы при выдавливании получить нужный диаметр. После выполнения этих действий начать выдавливание с помощью ручного или пневматического пистолета. Для получения оптимального результата рекомендуется применять продукт при температуре от +5 °C до +40 °C.	
ВРЕМЯ СУШКИ	
Поверхностная сухость покрытия	60 мин. при температуре 20°C и влажности воздуха 55%.
Время отверждения при толщине 3-4 мм	24 часа при температуре 20°C и влажности воздуха 55%
ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ	
-40°C до +100°C	

ЛАКИРОВАНИЕ	
В зависимости от толщины нанесенного слоя можно покрывать лаком через 1 -2 часа	
ВНИМАНИЕ	
На Gravit 630 не следует наносить антикоррозионные воски.	
ЦВЕТ	
Черный, серый, белый.	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ LZO (VOC)	
VOC II/B/e лимит* = 840г/л	93 г/л
*Для готовой к нанесению смеси согласно с Директивой ЕС 2004/42/CE.	
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	
Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.	
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	
Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.	
СРОКИ ПРИГОДНОСТИ	
GRAVIT 630	12 месяцев при 20°C
БЕЗОПАСНОСТЬ	
См. Карта характеристики	
КОММЕНТАРИИ	
Продукт предназначен для профессионального использования.	
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
№ регистрации 000024104 Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.	