UBS Средство для защиты кузова

Описание:

UBS **Средство для защиты кузова**– продукт, создающий крепкий, эластичный слой с мелкозернистой структурой, устойчивой к ударам камней. Защищает от бензина, масел, воды и соли. Обладает также свойствами звукопоглощения и глушения звуков. Базируется на синтетических смолах, не содержит асфальтов и битумов, можетпокрываться любыми акриловыми лаками. Продукт предназначен для профессионального применения на станциях технического обслуживания автомобилей, для кузовных работ.

Применяемые основания:

- старые лаковые покрытия
- полиэфирные шпатлевки
- полиэфирные ламинаты
- пластмассы
- сталь,
- алюминий,
- оцинкованная сталь,
- реактивные грунты (wash primery)
- двухкомпонентные акриловые грунты
- двухкомпонентные епокрсыдные грунты

Подготовка поверхности:

- старые покрытия обезжирьте, проведите сухую обработку Р220 – Р360 и обезжирьте,
- полиэфирные шпатлевки отшлифуйте Р120 по методу сухой обработки,
- полиэфирные ламинаты обезжирьте, проведите сухую обработку Р80 – Р120 и еще раз обезжирьте,
- пластмассы промойте смывкой для устранения силикона и матируйте абразивным полотном, еще раз обезжирьте,
- стальные поверхности обезжирьте, проведите сухую обработку Р80– Р120,
- алюминиевые поверхности обезжирьте и матируйте абразивным полотном, еще раз обезжирьте,
- оцинкованные поверхности обезжирьте и матируйте абразивным полотном, еще раз обезжирьте,
- акриловые и эпоксидные грунты обезжирьте и проведите сухую обработку Р220-Р280, и еще раз обезжирьте

Сопло пистолета, рабочее давление:

Нанесите при помощи покрасочного пистолета с соплом 4 мм под давлением от 2 до 4 бар.

Содержание летучих органических веществ:

VOC II/B/e допуст.*=840 г/л
VOC = 560 г/л

*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Принципы действия:	Поверхность перед нанесением должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Закройте места, не предназначенные для покрытия. **Перед применением встряхните упаковку!** Нанесите два или три отдельных слоя, оставьте время для испарения - около 5 минут после каждого слоя. При нанесении средства для защиты кузова прямо на сталь рекомендуется нанести слой лака или эмали.
Толщина слоя:	пр. 100 мкм на каждый слой
Время высыхания:	40-60 мин при 20°C. .
Лакирование:	Через 1 час после нанесения последнего слоя поверхность можно покрыть лаком.
Теоретический расход:	1 литр Средства для защиты кузова позволяет получить около 3.5 $м^2$ сухого слоя толщиной 100 мкм.
Цвет:	черный, серый, белый.
Чистка инструментов:	Лаковый бензин или другой подобный растворитель.
Условия и срок хранения:	Храните в сухих и прохладных помещениях вдали от источников пламени и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. 24 месяца при 20°C
Правила безопасности и гигиены труда:	Приведены в карте характеристики для данного продукта.

Иная информация:

№ регистрации 000024104.
Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.